



СИСТЕМЫ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ

Цветные кладочные растворы V.O.R. для лицевой кладки

Цветные кладочные растворы V.O.R. с трассом

Правильный кладочный раствор V.O.R. в зависимости от водопоглощения кирпича ^(A)														
Водопоглощение следует уточнить у производителя кирпича.	Водопоглощение в % по весу													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VK plus – для экстремально водопоглощающих лицевых кирпичей												> 10		
VK 01 – для сильно водопоглощающих лицевых кирпичей								~ 7–11						
VM 01 – для слабо водопоглощающих лицевых кирпичей				~ 3–8										
VZ 01 – для очень слабо поглощающих воду лицевых кирпичей			~ 2–5											
VZ plus – для не поглощающих воду лицевых кирпичей	≤ 3													

^(A) Возможно двух вариантов в зависимости от температуры и в зависимости от начального водопоглощения лицевого кирпича согласно EN 772-11.